





Datasheet

BINGOLD Nitril 35PLUS



vanaf 11.06.2024

| Maten | S | M | L | XL |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 634401 | 634402 | 634403 | 634404 |
| PZN | 13542197 | 13542205 | 13542211 | 13542228 |
| GTIN karton | 4004034634442 | 4004034634459 | 4004034634466 | 4004034634473 |
| GTIN dispenser | 4004034634404 | 4004034634411 | 4004034634428 | 4004034634435 |
| Gewicht | 3,1 +/- 0,2 g | 3,5 +/- 0,2 g | 3,9 +/- 0,2 g | 4,2 +/- 0,2 g |

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------|----------|
| Beschrijving | wegwerphandschoenen, vingertoppen met micro textuur, Poedervrij | | | |
| materiaal | nitril | | | |
| Kleur | blauw | | | |
| Pasvorm | tweehandig | | | |
| Lengte | 240 mm | | | |
| Breedte | S | M | L | XL |
| | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm | > 110 mm |
| Dikte | Vinger: 0.05 mm +/- 5 % Palm: 0.05 mm +/- 5 % Manchet: 0.05 mm +/- 5 % | | | |
| Scheurvastheid | Voor verjaring: Na verjaring: | Median/min 6.0 N Median/min 6.0 N | | |
| Rekbaarheid | Voor verjaring: Na verjaring: | Min. 500.0% Min. 400.0% | | |
| Scheurvastheid | Voor verjaring: Na verjaring: | Min. 14.0 Mpa Min. 14.0 Mpa | | |
| Kwaliteitsstandaarden | EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019 EN 16523-1:2015+A1:2018 PBM (EU) 2016/425 MDR (EU) 2017/745 EN ISO 21420:2020  levensmiddelgeschikt  EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B  EN ISO 374-5:2016  MD Medisch product classe 1 | | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| EN ISO 374-1:2016-A1:2018 | Degradation* | Level* |
| Natriumhydroxide 40%/K | -8.3 | 6 |
| waterstof peroxide 30%/P | 34.1 | 2 |
| Formaldehyd 37%/ T | 34.3 | 4 |
| Verpakking | 200 | Stuks per doos |
| | 10 | Dozen per omdoos |
| Verpakkingsafmetingen dispenser | Lengte: 240 mm Breed: 120 mm Hoogte: 80 mm | |
| Verpakkingsdimensie karton | Lengte: 415 mm Breed: 250 mm Hoogte: 250 mm | |
| Palletfactor | Dozen per laag: 7 Lagen per pallet: 7 | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | min. 36 maanden | |

* permeatieniveau gebaseerd op de penetratietijd (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| permeatieniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| penetratietijd [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |